



จระเข้ วอลล์ พัตตี

Crocodile Wall Putty



อะคริลิกโป๊ว สำหรับอุดรอยแตกร้าว

จระเข้ วอลล์ พัตตี เป็นอะคริลิกสำเร็จรูปใช้สำหรับโป๊วอุดรอยแตกร้าว รอยต่อหัวตะปู รอยตะเข็บ รูฟองอากาศแห้งเร็ว ชัดแต่งง่าย ไม่แตกกะเทาะ หรือหลุดล่อน ทาสีทับได้ ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง ไม่มีสารระเหย ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก สามารถใช้ได้กับหลากหลายวัสดุ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัม อิฐมอญ อิฐบล็อก อิฐมวลเบา ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้สังเคราะห์ เป็นต้น

คุณสมบัติเด่น

- คริมชั้นสีขาว สูดรน้ำ
- พร้อมใช้งานได้ทันที
- ใช้งานง่าย โดยโป๊ว ด้วยเกรียงโป๊ว
- แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- จัดแต่งง่าย ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง

สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรก น้ำยาทาเบบ เศษปูนฉาบ หรือยิปซัม
- กรณีพื้นผิวมีสันนูน ให้สกัดหรือเจียรรอยตะเข็บส่วนเกิน ออกก่อนที่จะทำการ โป๊ว

การใช้งาน

- ใช้โป๊วด้วยเกรียงโป๊ว
- ทิ้งไว้ให้แห้ง ชัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ
- สำหรับรอยแตกร้าว รู หรือร่องขนาดใหญ่ ให้โป๊ว เป็นชั้น ๆ โดยทิ้งให้แต่ละชั้นแห้งก่อน โป๊วอีกชั้นจนเต็ม
- ทิ้งให้แห้งสนิท 4 ชั่วโมง ก่อนทาสี



อัตราการใช้งาน

0.5-1.5 กก. ต่อ ตร.ม.

(ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/กระป๋อง สามารถใช้ Fill pre-cast Concrete joint ขนาด 1x1 ซม. ได้ยาว 28.5 เมตร)

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบ (Test)	ผลการทดสอบ (Evaluation)
ลักษณะ	ครีมข้นขาว
Solid Content	74-76%
ความหนาแน่น	1.75-1.8
ความข้นเหลว	550,000-650,000 cps
ความเป็นกรด-ด่าง	8-9
ระยะเวลาแห้งตัว	15 นาที
แห้งฉาบทับได้/ขัดได้	2-4 ชม.

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน 10-35 °C ไม่ควรใช้ในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก
- เมื่อเปิดฝาใช้งานแล้วควรปิดฝาให้สนิท
- ห้ามใช้ไปไว้ในบริเวณที่ต้องแช่น้ำตลอดเวลา เช่น ถังเก็บน้ำ
- ไม่เหมาะกับรอยแตกร้าวที่ยังไม่หยุด รอยแตกร้าวกว้างๆ หรือรอยต่อ โครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัว
- ฤทธิ์ใช้กับผนังรูพรุนมาก อาจเจือจางโดยผสมน้ำ 1-15%
- ล้างเครื่องมือด้วยน้ำหลังการใช้งาน ก่อนที่วัสดุจะแห้ง

การเก็บรักษา

- เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่วางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
- อายุการจัดเก็บประมาณ 2 ปี นับจากวันผลิต

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม/กระป๋อง, 1.2 กิโลกรัม/กระป๋อง

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของบริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามคัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ