



จระเข้ แอคมิก โมลด์-ดับบลิว

Crocodile Admix Mold-W



น้ำยาถอดแบบสูตรน้ำเข้มข้น

จระเข้ แอคมิก โมลด์-ดับบลิว น้ำยาถอดแบบสูตรน้ำเข้มข้น มีความหนืดต่ำ สามารถผสมน้ำได้ 4-6 เท่า ใช้ทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด น้ำยาจะเคลือบเป็นฟิล์มบางระหว่างผิวแบบและคอนกรีต แต่ไม่ก่อให้เกิดคราบสกปรกกับผิวคอนกรีตเพื่อป้องกันการเกาะติดคอนกรีตกับแบบหล่อ ช่วยให้การถอดแบบรวดเร็ว สะอาด และง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่น

- เหมาะสำหรับการถอดแบบเหล็ก ไม้ พลาสติก และอะลูมิเนียม
- ถอดแบบได้ง่าย และล้างทำความสะอาดได้
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ได้ผิวงานคอนกรีตที่สวยงามเรียบเนียน
- ป้องกันแบบเหล็กจากสนิม
- ความหนืดต่ำ ได้พื้นที่มาก
- ลดปัญหาการเกิดฟองอากาศในผิวคอนกรีต

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด ในบริเวณที่ร่ม ไม่มีลมแรง หรือฝนชะล้าง

สีผลิตภัณฑ์ : สีน้ำตาลอมเหลืองอ่อน เปลี่ยนเป็นสีขาวนมเมื่อผสมน้ำ

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

ผิวแบบหล่อควรสะอาด ปราศจากคราบน้ำมันจารบี หรือวัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ

การใช้งาน

- สามารถผสม จระเข้ แอคมิก โมลด์-ดับบลิว กับน้ำได้ตั้งแต่ 4-6 เท่า ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว
- พ่นด้วยเครื่องพ่นแรงดันต่ำ หรือทาด้วยฟองน้ำลูกกลิ้ง หรือแปรง เช็ดส่วนที่เกินออกทันที
- การทาแบบสามารถทำได้ทันที หรือทิ้งไว้ไม่เกิน 24 ชม. เพื่อป้องกันน้ำยาถอดแบบระเหย
- กรณีผสมน้ำ แล้วตั้งทิ้งไว้เกิน 3 วัน อาจจะต้องกะก่อนให้กวนก่อนใช้งาน



อัตราการใช้งาน

จระเข้ แอคมิก โมลด์-ดับบลิว 1 ลิตร (หลังผสมน้ำแล้ว) ต่อ 20-60 ตรม.

แบบไม้ประมาณ 20-35 ตรม./ ลิตร

แบบเหล็กหรือพลาสติกประมาณ 35-60 ตรม. / ลิตร

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบตามมาตรฐาน (Test Method)	มาตรฐาน (Standard)	ผลการทดสอบ (Actual)
จุดวาบไฟ (Flash Point)	-	> 200°C
ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)	-	0.898 - 0.908

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรสูดดมหรือใช้งานใกล้เปลวไฟ
- การทำงานโดยการพ่น ควรทำในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แวนตา ฯลฯ
- ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
- ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหนังให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาด
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป
- อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันผลิต

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร/ถัง, 20 ลิตร/ถัง

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ